




Tekniske data Optimax				Skifer engoberet glanstal: 4	
Dæklængde	37,5–39 cm	Modulmål vindskede V	16 cm	Vægt pr stk	3,8 kg
Anbefalet dæklængde	38 cm	Modulmål vindskede H	18 cm	Vægt pr m2	40 kg/m2
Dækbredde	24,9-25,4 cm	Forbrug pr m2	10,2-11 stk	Min. taghældning	22°
Anbefalet dækbredde	25,1 cm	Gennemsn. forbrug pr m2	Ca. 10,5 stk	Vandoptagelse	i. M. 3%

Optimax- den økonomiske løsning

Skifer engoberet: En glansgrad på 2 giver denne tagsten en smuk mat overflade. Farven er mørkegrå med fint spil.

Meget økonomisk: Forbrug kun 10 stk pr m2.

Hurtigt & tæt: Nem enhånds-håndtering. Enestående lav vægt, på kun 3,8 kg pr sten.

Sikkerhed: Tagstenen fastgøres med sidefalsbindere, som foreskrevet i tegl36. Med det integrerede sømhul er det muligt, yderligere at stormsikre hver enkelt tagsten. Trædefast, selv ved lav taghældning.

Et miljørigtigt valg: Tagstenen er ikke efterbehandlet med silicone. Ingen brug af blyholdige engober i produktionen.

Hårdtbrændt og lav vandoptagelse: Alger og mos foretrækker fugt og har svære betingelser, grundet tagstenens gode kvalitet.

Garanti: 30 år i henhold til DIN EN 1304.

**STEFFEN
STEN** 

